

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 8 月 25 日 (25.08.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/078788 A1

(51) 国際特許分類⁷: **H01L 21/363**

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/017777

(22) 国際出願日: 2004 年 11 月 30 日 (30.11.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2004-037441 2004 年 2 月 13 日 (13.02.2004) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 独立
行政法人科学技術振興機構 (JAPAN SCIENCE AND
TECHNOLOGY AGENCY) [JP/JP]; 〒3320012 埼玉県
川口市本町四丁目 1 番 8 号 Saitama (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 伊藤 正 (ITO, H,
Tadashi). 芦田 昌明 (ASHIDA, Masaaki).

(74) 代理人: 原 謙三 (HARA, Kenzo); 〒5300041 大阪府大
阪市北区天神橋 2 丁目北 2 番 6 号 大和南森町ビル
原謙三国際特許事務所 Osaka (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,

BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,
ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT,
LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI,
NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG,
SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ,
VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可
能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD,
SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY,
KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG,
CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,
IS, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI
(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE,
SN, TD, TG).

規則4.17に規定する申立て:

— すべての指定国のための不利にならない開示又は新
規性喪失の例外に関する申立て (規則4.17(v))


添付公開書類:

— 国際調査報告書
— 不利にならない開示又は新規性喪失の例外に関する
申立て

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される
各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: GROUP I-VII SEMICONDUCTOR SINGLE CRYSTAL THIN FILM AND PROCESS FOR PRODUCING SAME

(54) 発明の名称: I-VII族半導体単結晶薄膜およびその製造方法



(57) Abstract: A CaF_2 buffer layer (3) is formed on a CaF_2 (111) substrate (2) by an MBE method. Furthermore, a CuCl thin film is grown on the CaF_2 buffer layer (3) by an MBE method while irradiating it with an electron beam to form an electron beam irradiation film (1a). Subsequently, a CuCl thin film is grown by an MBE method under a state where irradiation of electron beam is interrupted to form an electron beam non-irradiation film (1b), thereby thus forming a CuCl thin film (1) consisting of the electron beam irradiation film (1a) and the electron beam non-irradiation film (1b). Consequently, a CuCl thin film (1) exhibiting high planarity and crystallinity can be formed.

[続 葉 有]

WO 2005/078788 A1



(57) 要約:

C a F₂ (1 1 1) 基板 (2) 上に、M B E 法によって C a F₂ バッファ層 (3) を形成する。さらに、前記 C a F₂ バッファ層 (3) 上に、電子線を照射しながら C u C l 薄膜を M B E 法によって成長させ、電子線照射膜 (1 a) を形成する。その後、電子線の照射を止めた状態で、C u C l 薄膜を M B E 法によって成長させ、電子線非照射膜 (1 b) を形成することにより、電子線照射膜 (1 a) と電子線非照射膜 (1 b) とからなる C u C l 薄膜 (1) を形成する。これにより、平坦性および結晶性の高い C u C l 薄膜 (1) を形成できる。

明 細 書

I-VII族半導体単結晶薄膜およびその製造方法

技術分野

- [0001] 本発明は、I-VII族半導体単結晶薄膜およびその製造方法に関するものであり、特に、単結晶成長時に電子線を照射することにより、平坦性および結晶性の高いI-VII族半導体単結晶薄膜を製造する方法およびその方法によって製造されたI-VII族半導体単結晶薄膜に関するものである。

背景技術

- [0002] 情報化社会の進展に伴い、高速な通信が可能な技術として、光通信技術が注目されている。また、光通信技術において、さらなる高速化を図った次世代光通信技術が研究されている。
- [0003] 光通信技術において、さらなる高速化を図るためには、従来の光スイッチよりもさらに高速な超高速光スイッチが不可欠である。そして、このような超高速光シャッターを実現するためには、光学非線形性が大きく、応答速度が速い物質を開拓することが重要である。
- [0004] ここで、光学非線形性とは、光を照射することによって、物質の吸収係数や屈折率が変化する現象である。したがって、光学非線形性を有する物質に光を照射することによって、別の光がその物質を透過するのを阻害したり、方向を変えたりできる。すなわち、光学非線形性を有する物質を用いることにより、光で光を制御する全光スイッチを容易に構成することができる。
- [0005] しかしながら、従来知られている、非線形光学応答(光学非線形性)が大きい物質は、応答速度が遅いため、全光スイッチは実用化されていない。すなわち、全光スイッチを実現するためには、光学非線形性が大きく、応答速度が速い物質が必要である。
- [0006] このような、光学非線形性が大きく、応答速度が速い物質として、CuClなどのI-VI族半導体の光学特性が注目されてきた。すなわち、I-VII族の半導体(例えばCuCl)は、励起子のボア半径が非常に小さく(約0.7nm)、励起子の束縛エネルギー

が非常に大きい(約200meV)ことから、安定した励起子状態が得られ、電場や励起子の閉じ込め効果による光学非線形性の増大が期待できるので、その光学特性が広く研究されてきた(S.Yano, T.Goto, and T.Itoh, J.Appl.Phys.79 (1996) p.8216参照)。

- [0007] 例えば、A.Ekimov, Al.L.Efros, and A.A.Onushchenko, Solid State Commun.56 (1985) p.921、および、T.Itoh, Y.Iwabuchi and M.Kataoka, Phy.Stat.Sol.B145 (1988) p.567では、ガラス媒質やNaCl媒質中にCuCl単結晶を微粒子の形で埋め込み、その光学特性を研究されている。また、G.R.Olbright and N.Peyghambarian, Solid State Common.58 (1986) p.337、R.S.Williams, D.K.Shuh and Y.Segawa, J.Vac.Sci.Technol.A6 (1988) p.337、A.Kahn, S.Ahsan, W.Chen and M.Damas, Phys.Rev.Lett.68 (1992) p.3200、A.Yanase, Y.Segawa, Surf.Sci.278 (1992) L105では、NaCl(001)基板、CaF₂(111)基板、GaP(110)基板、MgO(001)基板など、さまざまな基板を用いてCuClのエピタキシャル成長が試みられ、その表面モフォロジー(表面形態)や光学特性が調べられている。
- [0008] また、近年では、ナノレベルの平坦性を有するCuCl薄膜(CuClナノ構造)において、内部電場が特定のサイズ(膜厚26nm)で共鳴的に増大し、大きな光学非線形性をもたらすことが理論的に予測されている(H.Ishihara, T.Amakata, K.Cho, Phys.Rev.B65, 2001, 035305参照)。すなわち、電子と結合した光の波長は結晶中で大変短くなり、ナノメートルスケールの膜厚でも干渉を起こし、その干渉の結果、上記特定の膜厚付近で内部電場が増大することが予測されている。なお、内部電場が共鳴的に増大する膜厚は、物質に固有であり、電子的共鳴順位の寄与、あるいは誘電率の値によって決まると考えられる。
- [0009] 以上のような背景から、CuClなどのI-VII族の半導体において、平坦性および結晶性の高い単結晶薄膜を製造する技術が求められている。
- [0010] しかしながら、CuClなどのI-VII族の半導体は、ナノレベルの平坦性(ナノ構造)を有する単結晶薄膜を形成することが困難である。すなわち、CuClなどのI-VII族半導体の薄膜において、サイズ、形状、平坦性、励起子減衰定数を制御する技術は、従来実現されていない。

[0011] 例えば、ナノ構造作成技術としての分子線エピタキシー法(MBE法)は、III-V族半導体に対してはかなり確立されているものの、II-VI族あるいはI-VII族半導体に関しては、未だ確立されていない。

[0012] これは、III-V族半導体に比べて、II-VI族あるいはI-VII族半導体は、イオン性が増すためである。つまり、イオン性単結晶の基板上に、イオン性半導体であるI-VII族半導体の、ナノメートル厚さの平坦な単結晶薄膜(平坦単結晶超薄膜)を作成するには、共有結合性の強いIII-V族半導体結晶成長とは異なる技術が必要である。

発明の開示

[0013] 本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、平坦性および結晶性の高いI-VII族半導体単結晶薄膜およびその製造方法を提供することにある。

[0014] 本発明のI-VII族半導体単結晶薄膜は、上記の課題を解決するために、イオン性単結晶からなる基板上に形成されたI-VII族半導体単結晶薄膜であって、上記I-VI族半導体単結晶薄膜は、上記基板上に形成された、上記基板と上記I-VII族半導体単結晶薄膜との格子定数の相違による歪みを緩和するためのバッファ層上に、電子線を照射しながら形成されてなる。ここで、イオン性単結晶とは、イオン結晶(イオン結合からできている物質)や、サファイアや石英などの酸化物であって、単結晶の物質である。

[0015] 上記の構成によれば、電子線を照射しない従来の方法で形成されたI-VII族半導体単結晶薄膜に比べて、表面の平坦性および結晶性を大幅に向上させられる。これは、I-VII族半導体単結晶の成長時に電子線を照射することにより、成長中の薄膜が電子励起状態、すなわち共有結合状態(または共有結合に近い状態)を経るためであると考えられる。したがって、光学非線形性が大きく、反応速度が速い半導体薄膜を実現できる。

[0016] また、上記の構成によれば、バッファ層によって、基板とI-VII族半導体単結晶薄膜との格子定数の相違による歪みを緩和することができ、さらに、上記バッファ層に欠陥を集中させることによって、I-VII族半導体単結晶薄膜の品質を向上させることができる。

- [0017] また、本発明のI-VII族半導体単結晶薄膜は、電子線を照射しながら形成された層と、電子線を照射せずに形成された層とからなる構成であってもよい。
- [0018] このように、電子線を照射しながら形成された層と、電子線を照射せずに形成された層とからなる構成においても、平坦性の高いI-VII族半導体単結晶薄膜を形成することができる。なお、上記I-VII族半導体単結晶薄膜における表面の平坦性を向上させるためには、当該I-VII族半導体単結晶薄膜の膜厚(総厚)に対する、電子線を照射しながら成長させる層の膜厚の最適な値が存在する。したがって、形成するI-VII族半導体単結晶薄膜の膜厚(総厚)に応じて、電子線を照射しながら形成する層の膜厚と、電子線を照射せずに形成する層の膜厚とを決定することにより、上記I-VII族半導体単結晶薄膜における表面の平坦性をより向上させることができる。
- [0019] また、上記I-VII族半導体単結晶薄膜の膜厚は、内部電場が共鳴的に増大する膜厚であってもよい。
- [0020] I-VII族半導体単結晶薄膜において、内部電場が特定の膜厚で共鳴的に増大することが理論的に予測されている。すなわち、上記I-VII族半導体単結晶薄膜の膜厚を、内部電場が共鳴的に増大する膜厚とすることで、光学非線形性および反応速度が非常に大きいI-VII族半導体単結晶薄膜を実現できる。
- [0021] また、上記I-VII族半導体単結晶薄膜は、上記基板面に垂直な方向から見て、電子線を照射しながら形成された領域と、電子線を照射されずに形成された領域とを含んでいてもよい。
- [0022] この場合、表面状態の改質が施された部分と、表面状態の改質が施されていない部分とを作り分けることができる。すなわち、同一基板上に、特性の異なるI-VII族半導体単結晶薄膜を形成することができる。
- [0023] また、上記I-VII族半導体単結晶薄膜は、CuCl薄膜であってもよい。あるいは、上記I-VII族半導体単結晶薄膜は、ハロゲン化金属半導体薄膜であってもよい。
- [0024] これらのI-VII族の半導体は、励起子のボーア半径が非常に小さく、励起子の束縛エネルギーが非常に大きいことから、安定した励起子状態が得られる。また、電場や励起子の閉じ込め効果によって大きな光学非線形性を得られる。
- [0025] 本発明のI-VII族半導体単結晶薄膜の製造方法は、上記の課題を解決するため

に、イオン性単結晶からなる基板上に形成されるI-VII族半導体単結晶薄膜の製造方法であって、上記基板上に、上記基板と上記I-VII族半導体単結晶薄膜との格子定数の相違による歪みを緩和するためのバッファ層を形成する工程と、上記バッファ層上に、上記I-VII族半導体単結晶薄膜を、電子線を照射しながら形成する工程とを含む。

[0026] 上記の製造方法によれば、電子線を照射しないI-VII族半導体単結晶薄膜の製造従来に比べて、表面の平坦性および結晶性を大幅に向上させられる。したがって、光学非線形性が大きく、反応速度が速い半導体薄膜を実現できる。

[0027] また、バッファ層によって、基板とI-VII族半導体単結晶薄膜との格子定数の相違による歪みを緩和することができ、さらに、上記バッファ層に欠陥を集中させることによって、I-VII族半導体単結晶薄膜の品質を向上させることができる。

[0028] また、本発明のI-VII族半導体単結晶薄膜の製造方法は、上記I-VII族半導体単結晶薄膜の一部の層を、電子線を照射しながら形成し、上記I-VII族半導体単結晶薄膜の残りの層を、電子線を照射せずに形成してもよい。

[0029] このように、電子線を照射しながら形成された層と、電子線を照射せずに形成された層とからなる構成においても、平坦性の高いCuCl薄膜を形成することができる。

[0030] また、形成するI-VII族半導体単結晶薄膜の膜厚に応じて、電子線を照射しながら形成する部分の膜厚と、電子線を照射せずに形成する部分の膜厚とを決定してもよい。

[0031] 上記I-VII族半導体単結晶薄膜における表面の平坦性を向上させるためには、当該I-VII族半導体単結晶薄膜の膜厚に対する、電子線を照射しながら成長させる層の膜厚の最適な値が存在する。したがって、形成するI-VII族半導体単結晶薄膜の膜厚(総厚)に応じて、電子線を照射しながら形成する層の膜厚と、電子線を照射せずに形成する層の膜厚とを決定することにより、上記I-VII族半導体単結晶薄膜における表面の平坦性をより向上させることができる。

[0032] また、上記I-VII族半導体単結晶薄膜の膜厚を、内部電場が共鳴的に増大する膜厚としてもよい。

[0033] この場合、光学非線形性および反応速度が非常に大きいI-VII族半導体単結晶

薄膜を実現できる。

[0034] また、上記電子線の加速電圧HVを $0(\text{kV}) < \text{HV} \leq 30(\text{kV})$ とすることが好ましい。

[0035] 上記電子線の加速電圧HVが30kVより大きい場合には、電子線の照射によってI-VII族半導体単結晶薄膜の劣化が生じる場合がある。このため、上記電子線の加速電圧HVを $0(\text{kV}) < \text{HV} \leq 30(\text{kV})$ とすることにより、I-VII族半導体単結晶薄膜の劣化を招来することなく、平坦性の高いI-VII族半導体単結晶薄膜を製造することができる。

[0036] また、上記電子線のフィラメント電流FIを $0(\text{A}) < \text{FI} \leq 5(\text{A})$ とすることが好ましい。

[0037] 上記電子線を照射する時のフィラメント電流FIが5Aより大きい場合には、電子線の照射によってI-VII族半導体単結晶薄膜の劣化が生じる場合がある。このため、上記電子線のフィラメント電流FIを $0(\text{A}) < \text{FI} \leq 5(\text{A})$ とすることにより、I-VII族半導体単結晶薄膜の劣化を招来することなく、平坦性の高いI-VII族半導体単結晶薄膜を製造することができる。

[0038] また、上記電子線の照射電流HIを $0(\mu\text{A}) < \text{HI} \leq 150(\mu\text{A})$ とすることが好ましい。

[0039] 上記電子線の照射電流HIが $150\mu\text{A}$ より大きい場合には、電子線の照射によってI-VII族半導体単結晶薄膜の劣化が生じる場合がある。このため、上記電子線の照射電流HIを $0(\text{A}) < \text{HI} \leq 150(\mu\text{A})$ とすることにより、I-VII族半導体単結晶薄膜の劣化を招来することなく、平坦性の高いI-VII族半導体単結晶薄膜を製造することができる。

[0040] 本発明のさらに他の目的、特徴、および優れた点は、以下に示す記載によって十分わかるであろう。また、本発明の利益は、添付図面を参照した次の説明で明白になるであろう。

図面の簡単な説明

[0041] [図1]本発明のI-VII族半導体単結晶薄膜が形成された基板の断面図である。

[図2]本発明の一実施例におけるCuCl薄膜表面のAFM像である。

[図3]電子線照射を行わずに形成した膜厚65nmのCuCl薄膜表面のAFM像である。

[図4]本発明の一実施例にかかるCuCl薄膜の反射スペクトル測定結果および理論計算結果を示すグラフである。

[図5(a)]本発明の一実施例にかかるCuCl薄膜の発光スペクトル測定結果を示すグラフである。

[図5(b)]電子線照射を行わずに形成したCuCl薄膜の発光スペクトル測定結果を示すグラフである。

[図6(a)]全体の膜厚が約30nm、電子線照射膜厚12nmのCuCl薄膜表面のAFM写真である。

[図6(b)]全体の膜厚が約30nm、電子線照射膜厚15nmのCuCl薄膜表面のAFM写真である。

[図6(c)]全体の膜厚が約30nm、電子線照射膜厚18nmのCuCl薄膜表面のAFM写真である。

[図7]本発明の他の実施例にかかるCuCl薄膜の反射スペクトル測定結果および理論計算結果を示すグラフである。

[図8(a)]本発明の他の実施例に係るCuCl薄膜に対して行った発光スペクトル測定の結果を示すグラフである。

[図8(b)]電子線を照射せずに形成した膜厚30nmのCuCl薄膜の発光スペクトル測定結果を示すグラフである。

[図9]本発明の一実施例において、CuCl薄膜の製造に用いた薄膜形成装置の概略構成を示す平面図である。

発明を実施するための最良の形態

[0042] 以下、実施例に基づいて、本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれらにより何ら限定されるものではない。

[0043] [実施例1]

本発明の一実施例について、図を用いて説明する。図1は、本実施例にかかるI-V II族半導体単結晶薄膜であるCuCl薄膜1が形成された基板(CaF_2 (111) 基板2上) 2の構成を示す断面図である。

[0044] この図に示すように、本実施例にかかるCuCl薄膜1は、電子線を照射しながら形成

された電子線照射膜1aと、形成中に電子線を照射されていない電子線非照射膜1bとからなる。また、CuCl薄膜1は、 CaF_2 (111) 基板2上に形成された CaF_2 buffer層 (バッファ層) 3上に形成されている。なお、CuClおよび CaF_2 の結晶構造は、それぞれ閃亜鉛型構造、蛍石型構造と異なるが、両者の格子不整合は約1% (CuCl、 CaF_2 の格子定数はそれぞれ0.5406nm、0.5463nm)と非常に小さい。このため、CuCl薄膜は CaF_2 基板上にエピタキシャル成長可能である。

[0045] ここで、CuCl薄膜1の製造方法について説明する。

[0046] まず、 CaF_2 (111) 基板2を、650°Cで1時間サーマルクリーニング (熱的洗浄) し、表面に付着している自然酸化膜などの不純物を除去した。

[0047] 次に、 CaF_2 (111) 基板2を加熱して基板温度を600°Cとし、MBE法によって膜厚50nmの CaF_2 バッファ層3を成長させた。なお、成長速度は0.065nm/sとした。

[0048] 図9は、CuCl薄膜1の製造に用いた薄膜形成装置10の概略構成を示す平面図である。この図に示すように、薄膜形成装置10は、真空容器11、電子線照射装置12、反射高速電子線回析 (REED) パターン検出器13、ガス放出部14〜18、基板ホルダ19を備えている。

[0049] 真空容器11は、容器内を真空に保つものである。また、真空容器11内には基板ホルダ19が備えられており、この基板ホルダ19によって薄膜を形成する基板 (本実施形態では CaF_2 (111) 基板2) を保持するようになっている。

[0050] 電子線照射装置12はフィラメント (FILAMENT) 12aを備えている。そして、このフィラメント12aの両端に図示しない電源手段から供給される電圧 (加速電圧HV) を印加することにより、フィラメント12aにフィラメント (FILAMENT) 電流FIが流れ、それによって、基板ホルダ19によって保持されている基板上に電子線が照射される。なお、この電子線の照射電流HIは、加速電圧HVおよびフィラメント電流FIによって変化する。

[0051] 反射高速電子線回析パターン検出器13は、電子線照射装置12から照射され、基板ホルダ19によって保持されている基板によって反射された電子線のパターンを検出するものである。

[0052] ガス放出部14〜18は、MBE法によって薄膜を形成する際に必要となるガスをそれぞれ放出するノズルである。すなわち、薄膜形成のために必要な各ガスは、ガス放出

部14ー18のいずれかからそれぞれ放出される。なお、ガス放出部14ー18は、それぞれシャッター(図示せず)を備えており、ガスを放出するガス放出部のシャッターのみが開かれるようになっている。

[0053] 上記のように形成した CaF_2 バッファ層3の表面には、反射高速電子線回析(RHEED)パターンストリークが鮮明に現れた。したがって、 CaF_2 バッファ層3の表面は平坦である。

[0054] 次に、 CaF_2 バッファ層3の成長を中断し(成長中断を行い)、基板温度を180℃に下げた後、MBE法によって、膜厚13nmの電子線照射膜1aと、膜厚52nmの電子線非照射膜1bとからなる膜厚65nmのCuCl薄膜1を形成した。すなわち、CuCl成長初期段階の13nmは、CuCl薄膜1の形成面に電子線を照射しながら成長させ、その後電子線の照射を止めて残りの52nmを形成した。なお、この際、電子線の加速電圧HVを15kV、フィラメント(FILAMENT)電流FIを2.5A、照射電流を25 μ Aとした。また、CuCl薄膜1の成長速度は、電子線照射膜1a、電子線非照射膜1bともに、0.065nm/sとした。

[0055] 以上のように形成したCuCl膜1の特性を調べた結果を以下に示す。

図2は、CuCl薄膜1の、原子間力顕微鏡(AFM)像である。また、図3は、電子線照射を行わない以外は、CuCl薄膜1と同様の条件で形成したCuCl薄膜の、AFM像である。すなわち、図3は、 CaF_2 (111)基板2上に形成された CaF_2 バッファ層3上に、電子線を照射せずに基板温度180℃、成長速度0.065nm/sでMBE法によって形成された膜厚65nmのCuCl膜のAFM像である。

[0056] 図3に示すように、電子線照射を行わずに形成したCuCl膜の表面は、深さ150nm程度の溝や穴が多数存在していた。一方、図2に示すように、本実施例に係るCuCl膜1は、表面に溝や穴が若干存在するものの、大部分は平坦であり、平坦な部分の凹凸は2nm程度であった。すなわち、形成時に電子線を照射することにより、平坦性が非常に高いCuCl薄膜1を得ることができた。

[0057] 次に、CuCl膜1の反射スペクトルを測定した。なお、反射スペクトル測定には、ハロゲンランプを光源として用い、絶対温度3.6Kの雰囲気中で測定した。図4は、CuCl薄膜1の反射スペクトル測定結果(図中、実線で表示)と、理論計算によって得られた

CuCl薄膜1の反射スペクトル(図中、破線で表示)とを示すグラフである。

- [0058] ここで、理論計算には、 Z_3 ($n=1$) 励起子順位の寄与によるABC-Free理論を用いた(K.Cho, J.Phys.Soc.Jpn.55, 1986, p.4113 参照)。より詳細には、ABC-Free理論において、CuCl(活性)層/CuCl不活性層/CaF₂層の3層構造を仮定し、測定結果と比較してフィッティングさせ、膜厚と減衰乗数を見積った。
- [0059] 図4に示すように、反射スペクトルの測定結果は、CuCl薄膜の共鳴部分(CuCl層)の膜厚を58nm、背面光学活性層(CuCl不活性層)の厚さを17nm、 E_T 以下のエネルギー領域における減衰乗数を $\Gamma_0=0.1\text{meV}$ 、 E_T 以上のエネルギー領域における減衰乗数は線形に増加し、3.215meVで $6\Gamma_0$ になるとして計算した理論計算の結果とよく一致した。ここで、CuCl不活性層とは、基板とCuClとの間の格子不整合によって大きく歪みが生じたり、欠陥が多く生じている領域である。また、 E_T は共鳴が生じるエネルギー位置であり、理論によれば膜厚に依存している。また、減衰乗数は、吸収線の幅に相当するものである。
- [0060] したがって、上記のように作成したCuCl薄膜1は、減衰乗数が小さく、光学的に良質なCuCl薄膜であったといえる。
- [0061] 次に、CuCl薄膜1に対して発光スペクトル測定を行った。なお、発光スペクトル測定については、He-Cdレーザー(励起波長325nm)を励起光源として用い、絶対温度3.6Kの雰囲気中で測定した。
- [0062] 図5(a)は、CuCl薄膜1に対して行った発光スペクトル測定の結果を示すグラフである。また、図5(b)は、電子線を照射せずに形成した膜厚65nmのCuCl薄膜の発光スペクトル測定結果を示すグラフである。
- [0063] 図5(b)に示すように、電子線照射を行っていないCuCl薄膜からは、束縛励起子によるシャープな発光ピークが1つだけ観測された。一方、図5(a)に示すように、CuCl薄膜1では、束縛励起子による発光ピーク(図中の BE_{65})の左側に、肩のような構造(図中の BE'_{65})が見られた。すなわち、電子線照射を行ったCuCl薄膜1では、束縛励起子による発光ピーク BE_{65} の低エネルギー側に、新たな束縛励起子のピーク BE'_{65} が現れた。これは、電子線照射によって形成される欠陥にトラップされる励起子

によるものと考えられる。

- [0064] 以上のように、本実施例のCuCl薄膜1の製造方法によれば、電子線を照射しない従来の方法で形成されたCuCl薄膜では表面に数nm〜数十nmの凹凸が生じていたのに対して、表面の粗さ(ラフネス)を2nm程度まで改善でき、良質の超平坦単結晶膜を形成できる。これは、CuCl単結晶の成長時に電子線を照射することにより、成長中の薄膜が電子励起状態、すなわち共有結合状態(または共有結合に近い状態)を経るためであると考えられる。
- [0065] したがって、本実施例のCuCl薄膜1の製造方法によれば、結晶性および平坦性に優れたCuCl薄膜1を実現できるので、光学非線形性が大きく、反応速度が速い半導体薄膜を実現できる。このため、例えば、光で光を制御する全光スイッチを実現できる可能性がある。
- [0066] なお、上記実施例では、電子線の加速電圧HVを15kV、フィラメント(FILAMENT)電流FIを2.5A、照射電流HIを25 μ Aとしているが、電子線の照射条件は、これに限るものではない。
- [0067] ただし、電子線の加速電圧が高電圧すぎたり、フィラメント電流または照射電流が強電流過ぎたりすると、試料(CuCl膜(I-VII族半導体単結晶薄膜))に劣化が生じてしまう場合がある。より詳細には、加速電圧HVが30kVより大きい場合、フィラメント電流FIが5Aより大きい場合、照射電流HIが150 μ Aより大きい場合には、電子線の照射によってCuCl膜(I-VII族半導体単結晶薄膜)の劣化が生じ、平坦性がかえって低下する場合がある。
- [0068] したがって、電子線の照射条件は、 $0\text{kV} < \text{HV} \leq 30\text{kV}$ 、 $0\text{A} < \text{FI} \leq 5\text{A}$ 、 $0\mu\text{A} < \text{HI} \leq 150\mu\text{A}$ であることが好ましい。電子線の照射条件をこのように設定することにより、CuCl膜(I-VII族半導体単結晶薄膜)の劣化を招来することなく、平坦性の高いCuCl膜(I-VII族半導体単結晶薄膜)を製造することができる。
- [0069] また、上記電子線の照射条件は、従来公知の電子線照射装置を用いて容易に実現できる条件である。したがって、電子線の照射条件をこのように設定する場合、従来公知の電子線照射装置を用いることができ、設備コストあるいは設備開発費等の増大を招くことなく、平坦性の高いCuCl膜(I-VII族半導体単結晶薄膜)を容易に製

造することができる。

[0070] [実施例2]

本発明の他の実施例について、図を用いて説明する。

[0071] 本実施例に係るCuCl薄膜(以下に示す6つの試料)は、実施例1のCuCl薄膜1と同様、 CaF_2 (111) 基板2上に形成された膜厚約50nmの CaF_2 buffer層(CaF_2 バッファ層)3上に形成されている。ただし、本実施例に係るCuCl薄膜の膜厚は、内部電場の共鳴増大が最も顕著に起こるとされている膜厚約30nmとした。なお、製造方法については、CuCl薄膜の膜厚が異なる他は、実施例1と同様の方法で形成した。

[0072] また、本実施例では、CuCl薄膜の成長初期段階において、電子線を照射しながら成長させる膜厚(電子線照射膜厚)を、0nm、6nm、12nm、15nm、18nm、30nmとした6つの試料を作成した。すなわち、電子線を照射せずに膜厚約30nmのCuClを形成したCuCl薄膜10、電子線照射膜厚約6nmのCuCl薄膜11、電子線照射膜厚約12nmのCuCl薄膜12、電子線照射膜厚約15nmのCuCl薄膜13、電子線照射膜厚約18nmのCuCl薄膜14、膜厚約30nmすべてについて電子線を照射しながら形成したCuCl薄膜15を作成した。

[0073] また、電子線の照射条件については、実施例1と同様、加速電圧HVを15kV、フィラメント(FILAMENT)電流FIを2.5A、照射電流を $25\mu\text{A}$ とした。なお、電子線の照射条件はこれに限るものではないが、実施例1と同様、 $0\text{kV} < \text{HV} \leq 30\text{kV}$ 、または、 $0\text{A} < \text{FI} \leq 5\text{A}$ 、または、 $0\mu\text{A} < \text{HI} \leq 150\mu\text{A}$ であることが好ましい。

[0074] このように形成したCuCl薄膜10～15について、表面を原子間力顕微鏡で観察した。電子線を照射せずに形成したCuCl薄膜10の表面は、表面の凹凸は80nm程度であり、平坦な部分が存在しなかった。

[0075] 電子線照射膜厚がそれぞれ6nm、12nm、15nmのCuCl薄膜11、12、13の表面は、平坦な部分の凹凸が2nm程度であり、溝や穴の深さは深いもので40nm程度であった。なお、CuCl薄膜11～13では、電子線照射膜厚が増加するほど、平坦な部分が増加し、溝や穴の密度も除々に小さくなっていった。

[0076] また、電子線照射膜厚が18nm以上になると、試料表面の溝や穴の密度は除々に大きくなっていった。

[0077] 図6(a)～図6(c)に、電子線を照射しながら形成した膜厚が12nm、15nm、18nmの試料(CuCl薄膜12～14)の表面のAFM像を示す。

[0078] これらの図に示した各CuCl薄膜のAFM像の観察結果より、膜厚約30nmのCuCl薄膜を作成するのに最適な電子線照射膜厚が存在することが明らかになった。そして、本実施例の成長条件では、最適な電子線照射膜厚は15nmであることがわかった。

[0079] 次に、電子線照射膜厚が15nmのCuCl薄膜13について、反射スペクトルを測定した。測定方法は、実施例1と同様である。図7に、実際の測定結果と、理論計算による反射スペクトルとを示す。なお、理論計算には、実施例1と同様、 Z_3 ($n=1$) 励起子順位の寄与によるABC-Free理論を用いた。

[0080] 図7に示すように、反射スペクトルの測定結果は、CuCl薄膜の共鳴部分(CuCl層)の膜厚を32nm、背面光学活性層(CuCl不活性層)の厚さを7nm、 E_T 以下のエネルギー領域における減衰乗数を $\Gamma_0=0.1\text{meV}$ 、 E_T 以上のエネルギー領域における減衰乗数は線形に増加し、3.215meVで $44\Gamma_0$ になるとして計算した理論計算の結果とよく一致した。

[0081] したがって、CuCl薄膜13は、減衰乗数が小さく、光学的に良質なCuCl薄膜であったといえる。

[0082] 次に、CuCl薄膜13について、発光スペクトルを測定した。なお、測定方法は実施例1と同様である。図8(a)は、CuCl薄膜13に対して行った発光スペクトル測定の結果を示すグラフである。また、図8(b)は、電子線を照射せずに形成した膜厚30nmのCuCl薄膜の発光スペクトル測定結果を示すグラフである。

[0083] 図8(b)に示すように、電子線照射を行っていないCuCl薄膜からは、束縛励起子によるシャープな発光ピークが1つだけ観測された。一方、図8(a)に示すように、CuCl薄膜13では、低エネルギー側に電子線照射によるピーク(図中の BE_{30})が現れ、その右側に肩のような構造(図中の BE'_{30})をなす束縛励起子による発光ピークが見られた。

[0084] なお、実施例1におけるCuCl薄膜1では、束縛励起子による発光ピーク BE_{65} の低エネルギー側に電子線照射による新たなピーク(肩のような構造) BE'_{65} が現れたの

に対して、CuCl薄膜13では、電子線照射によるピーク BE_{30} の高エネルギー側に束縛励起子による発光ピーク(肩のような構造) BE'_{30} が現れた。

[0085] このことは、CuCl薄膜全体の膜厚に占める電子線照射膜厚の増加に伴って、電子線照射を行わない部分で形成される欠陥にトラップされる励起子よりも、電子線照射によって形成される欠陥にトラップされる励起子の割合が大きくなるためであると考えられる。

[0086] したがって、CuCl薄膜全体の膜厚と電子線照射膜厚との比によって、束縛励起子のピークの強度が変化すると考えられる。このことは、CuCl薄膜全体の膜厚と電子線照射膜厚とを決定する際の大きな指標となりうる。

[0087] 以上のように、電子線を照射しない従来の方法で形成されたCuCl薄膜では表面に数nm〜数十nmの凹凸が生じていたのに対して、本実施例に係るCuCl薄膜13の製造方法によれば、表面の粗さ(ラフネス)を2nm程度まで改善でき、良質の超平坦単結晶膜を形成できる。すなわち、平坦性および結晶性に優れた膜厚約30nmのCuCl薄膜を実現できる。

[0088] 一方、CuCl薄膜は、膜厚約30nm(より詳細には26nm)において内部電場の共鳴増大が最も顕著に起こることが、理論的に予測されている。したがって、本実施例に係るCuCl薄膜13の製造方法によれば、光学非線形性および反応速度が非常に大きいCuCl薄膜を実現することができる。また、CuCl薄膜13を薄膜化することで、光導波路を作りこむこともできる。

[0089] なお、電子線照射によって現れる束縛励起子のピークの強度は、電子線照射を行わずに成長させた層の膜厚に対する、電子線を照射しながら成長させた層の膜厚の大きさによって変化する。したがって、必要とするCuCl薄膜全体の膜厚に応じて、電子線を照射しながら成長させる層の膜厚を適宜変更することにより、より光学非線形性の大きいCuCl薄膜を形成することができる。

[0090] また、本実施例では膜厚30nmのCuCl薄膜10〜15を形成したが、CuCl薄膜の膜厚は、所望する厚さに調節すればよい。例えば、内部電場が理論的に最も増大するとされている膜厚26nmとしてもよい。

[0091] また、上記の各実施例では、基板上の全域について電子線を照射してもよく、ある

いは、電子線の照射位置を特定の位置に限定してもよい。すなわち、基板面に垂直な方向から見て、一部の領域におけるCuCl薄膜にのみ電子線を照射しながら形成し、残りの領域におけるCuCl薄膜については電子線を照射せずに形成するようにしてもよい。この場合、表面状態の改質が行われた部分と、改質されていない部分とを、同一基板上で作り分けることができる。

[0092] また、上記したように、電子線を照射しながら形成されたCuCl薄膜と、電子線を照射されずに形成されたCuCl薄膜とでは、発光スペクトルのピーク位置が異なる。このことから、作成されたCuCl薄膜の情報を得ることができる(性質を推定することができる)。

[0093] また、上記各実施例では、 CaF_2 (111) 基板を用いているが、これに限るものではない。 CaF_2 (111) に代えて、他のイオン性単結晶、すなわちイオン結晶(イオン結合からできている物質)であって単結晶の物質(結晶性がよい物質)からなる基板を用いてもよい。例えば、アルカリハライドなどのハロゲン化金属であってもよい。あるいは、サファイアや石英などの酸化物からなる基板を用いてもよい。なお、CuClは紫外域(380nm〜390nm)において光学応答を示す。このため、紫外域において透明な基板を用いることが、応用範囲を広げられるので好ましい。

[0094] また、上記各実施例では、 CaF_2 buffer層3を設けているが、必ずしも CaF_2 buffer層3を設ける必要はない。ただし、 CaF_2 buffer層3を設けることにより、 CaF_2 (111) 基板1とCuCl薄膜との格子不整合による歪みを吸収して歪みを緩和できる。また、 CaF_2 buffer層3を設けることにより、欠陥はこの領域(CaF_2 buffer層3)に多く生じるので、CuCl薄膜の質を高めることができる。したがって、 CaF_2 buffer層3を設けることが好ましい。なお、基板上に形成するバッファ層は、 CaF_2 に限るものではないが、その上に作成される薄膜の格子定数とうまくマッチするものであることが好ましい。

[0095] また、上記各実施例では、MBE法を用いて CaF_2 buffer層3およびCuCl薄膜を形成しているが、 CaF_2 buffer層3およびCuCl薄膜の形成方法はこれに限るものではない。例えば、レーザーアブレーション法、プラズマCVD法など、気相成長法全般を用いることができる。これらの方法を用いる場合にも、電子線を照射しながら成膜することで、結晶表面の改質(平坦性、結晶性の工場)を行うことができる。

[0096] また、上記各実施例では、イオン性が強い物質であるCuClを形成している。このような、イオン性の強い物質に電子線の照射によって電子を叩き出したり埋め込んだりすると、構成原子の持つ電子数が変わる。この際に、結合の様式がイオン性から共有結合性に変わることが考えられる。すなわち、上記各実施例によれば、電子線照射により原子間の結合性が変化し、その結果、超薄膜単結晶の平坦性および結晶性が改善する。

[0097] また、上記各実施例では、I-VII族半導体単結晶薄膜として、CuCl薄膜を形成する場合を述べたが、これに限らず、上記した製造方法と略同様の方法により、例えば、ハロゲン化金属半導体などを作成することもできる。なお、この場合、形成するI-VI族半導体単結晶薄膜に応じて、膜厚、成膜温度、成長速度、成長法などの条件を適宜変更してもよい。なお、内部電場が共鳴的に増大する膜厚は物質に固有の値なので、形成するI-VII族半導体単結晶薄膜に応じて、全体の膜厚および電子線を照射しながら形成する膜厚を決定することが好ましい。

[0098] なお、本発明は上述した各実施例に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施例にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施例についても本発明の技術的範囲に含まれる。

[0099] すなわち、発明を実施するための最良の形態の項においてなした具体的な実施態様または実施例は、あくまでも、本発明の技術内容を明らかにするものであって、そのような具体例にのみ限定して狭義に解釈されるべきものではなく、本発明の精神と特許請求の範囲内で、いろいろと変更して実施することができるものである。

産業上の利用の可能性

[0100] 本発明のI-VII族半導体単結晶薄膜は、平坦性および結晶性に優れ、光学非線形性が大きく、応答速度が速いので、光で光を制御する全光スイッチに適用できる。また、このような全光スイッチを光通信技術に適用することにより、従来よりも高速の光通信システムを実現できる。また、全光スイッチに限らず、光学非線形性を用いたあらゆる装置に適用できる。

請求の範囲

- [1] イオン性単結晶からなる基板上に形成されたI-VII族半導体単結晶薄膜であって、
- 上記基板上に形成された、上記基板と上記I-VII族半導体単結晶薄膜との格子定数の相違による歪みを緩和するためのバッファ層上に、電子線を照射しながら形成されてなるI-VII族半導体単結晶薄膜。
- [2] 電子線を照射しながら形成された層と、電子線を照射せずに形成された層とからなるI-VII族半導体単結晶薄膜。
- [3] 請求の範囲第1項に記載のI-VII族半導体単結晶薄膜であって、
- 電子線を照射しながら形成された層と、電子線を照射せずに形成された層とからなるI-VII族半導体単結晶薄膜。
- [4] 請求の範囲第1項～第3項のいずれか1項に記載のI-VII族半導体単結晶薄膜であって、
- 内部電場が共鳴的に増大する膜厚を有するI-VII族半導体単結晶薄膜。
- [5] 請求の範囲第1項～第4項のいずれか1項に記載のI-VII族半導体単結晶薄膜であって、
- 電子線を照射しながら形成された領域と、電子線を照射されずに形成された領域とが、上記基板の基板面に垂直な方向から見て互いに異なる領域に形成されているI-VII族半導体単結晶薄膜。
- [6] 請求の範囲第1項～第5項のいずれか1項に記載のI-VII族半導体単結晶薄膜であって、
- CuCl薄膜からなるI-VII族半導体単結晶薄膜。
- [7] 請求の範囲第1項～第5項のいずれか1項に記載のI-VII族半導体単結晶薄膜であって、
- ハロゲン化金属半導体薄膜からなるI-VII族半導体単結晶薄膜。
- [8] イオン性単結晶からなる基板上に形成されるI-VII族半導体単結晶薄膜の製造方法であって、
- 上記基板上に、上記基板と上記I-VII族半導体単結晶薄膜との格子定数の相違

による歪みを緩和するためのバッファ層を形成する工程と、

上記バッファ層上に、上記I-VII族半導体単結晶薄膜を、電子線を照射しながら形成する工程と、を含むI-VII族半導体単結晶薄膜の製造方法。


- [9] I-VII族半導体単結晶薄膜の製造方法であって、
上記I-VII族半導体単結晶薄膜の一部の層を、電子線を照射しながら形成し、
上記I-VII族半導体単結晶薄膜の残りの層を、電子線を照射せずに形成するI-V
II族半導体単結晶薄膜の製造方法。
- [10] 請求の範囲第8項に記載のI-VII族半導体単結晶薄膜の製造方法であって、
上記I-VII族半導体単結晶薄膜の一部の層を、電子線を照射しながら形成し、
上記I-VII族半導体単結晶薄膜の残りの層を、電子線を照射せずに形成するI-V
II族半導体単結晶薄膜の製造方法。
- [11] 請求の範囲第9項または第10項に記載のI-VII族半導体単結晶薄膜の製造方法
であって、
形成するI-VII族半導体単結晶薄膜の膜厚に応じて、電子線を照射しながら形成
する層の膜厚と、電子線を照射せずに形成する層の膜厚とを決定するI-VII族半導
体単結晶薄膜の製造方法。
- [12] 請求の範囲第8項～第11項のいずれか1項に記載のI-VII族半導体単結晶薄膜
の製造方法であって、
上記I-VII族半導体単結晶薄膜の膜厚を、
内部電場が共鳴的に増大する膜厚とするI-VII族半導体単結晶薄膜の製造方法
。
- [13] 請求の範囲第8項～第12項のいずれか1項に記載のI-VII族半導体単結晶薄膜
の製造方法であって、
上記電子線の加速電圧HVを、 $0(\text{kV}) < HV \leq 30(\text{kV})$ とするI-VII族半導体単結
晶薄膜の製造方法。
- [14] 請求の範囲第8項～第13項のいずれか1項に記載のI-VII族半導体単結晶薄膜
の製造方法であって、
上記電子線のフィラメント電流FIを、 $0(\text{A}) < FI \leq 5(\text{A})$ とするI-VII族半導体単結

晶薄膜の製造方法。


- [15] 請求の範囲第8項～第14項のいずれか1項に記載のI-VII族半導体単結晶薄膜の製造方法であって、

上記電子線の照射電流HIを、 $0(\mu A) < HI \leq 150(\mu A)$ とするI-VII族半導体単結晶薄膜の製造方法。


[図1]




[図2]




[図3]




[図4]




[図5(a)]




[図5(b)]




[図6(a)]




[図6(b)]




[図6(c)]




[図7]




[図8(a)]



[図8(b)]



[図9]



VIII-5-1	不利にならない開示又は新規性喪失の例外に関する申立て 不利にならない開示又は新規性喪失の例外に関する申立て(規則4.17(v)及び51の2.1(a)(v)) 氏名(姓名)	本国際出願 に関し、 独立行政法人科学技術振興機構 は、本国際出願の請求項に記載された対象が以下のように開示されたことを申し立てる。
VIII-5-1(i)	開示の種類:	刊行物
VIII-5-1(ii)	開示の日付:	2003年 12月 05日 (05. 12. 2003)
VIII-5-1(iii)	開示の名称:	「MBEによるCuCl薄膜の成長条件とその光学特性」(第14回光物性研究会論文集 27～30頁)
VIII-5-1(iv)	開示の場所:	
VIII-5-1(i)	開示の種類:	刊行物
VIII-5-1(ii)	開示の日付:	2004年 01月 20日 (20. 01. 2004)
VIII-5-1(iii)	開示の名称:	「Growth of CuCl thin films by electron-beam assisted MBE and their optical properties」(International Symposium on the Creation of Novel Nanomaterials Program and Abstracts p117)
VIII-5-1(iv)	開示の場所:	
VIII-5-1(v)	本申立ては、次の指定国のためになされたものである。:	すべての指定国

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/017777

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl⁷ H01L21/363

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl⁷ H01L21/203, 21/363, 33/00, C30B23/08, 29/12, C01G3/05

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2005
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2005	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2005

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	A. KAWAMORI, K. EDAMATSU, T. ITOH, "Growth of CuCl nanostructure on CaF ₂ (111) substrates by MBE-their morphology and optical spectra", Journal of Crystal Growth, 2002, 237 to 239, pages 1615 to 1619	1, 4, 6-8, 12-15
Y	JP 5-194085 A (Fujitsu Ltd.), 03 August, 1993 (03.08.93), Par. No. [0005] (Family: none)	1, 4, 6-8, 12-15
Y	JP 5-330822 A (Fujitsu Ltd.), 14 December, 1993 (14.12.93), Par. No. [0006] (Family: none)	1, 4, 6-8, 12-15

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
25 February, 2005 (25.02.05)

Date of mailing of the international search report
15 March, 2005 (15.03.05)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/017777

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 50-157064 A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), 18 December, 1975 (18.12.75), Claims (Family: none)	1-15
A	JP 63-232311 A (President of The University of Tokyo), 28 September, 1988 (28.09.88), Claims; page 4, upper left column, line 17 to upper right column, line 6 (Family: none)	1-15

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ H01L 21/363

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl⁷ H01L 21/203, 21/363, 33/00, C30B 23/08, 29/12, C01G 3/05

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1922-1996年

日本国公開実用新案公報 1971-2005年

日本国登録実用新案公報 1994-2005年

日本国実用新案登録公報 1996-2005年

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	A. Kawamori, K. Edamatsu, T. Itoh, 'Growth of CuCl nanostructure on CaF ₂ (111) substrates by MBE-their morphology and optical spectra', Journal of Crystal Growth, 2002, 237-239, p.1615-1619	1, 4, 6-8, 12-15
Y	JP 5-194085 A (富士通株式会社) 1993. 08. 03, 【0005】 (ファミリーなし)	1, 4, 6-8, 12-15
Y	JP 5-330822 A (富士通株式会社) 1993. 12. 14, 【0006】 (ファミリーなし)	1, 4, 6-8, 12-15
A	JP 50-157064 A (松下電器産業株式会社) 1975. 12. 18, 特許請求の範囲 (ファミリーなし)	1-15

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの

「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの

「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)

「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献

「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの

「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの

「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの

「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

25. 02. 2005

国際調査報告の発送日

15. 3. 2005

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/J P)

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

酒井 英夫

4 R

9631

電話番号 03-3581-1101 内線 3469

C（続き）. 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 63-232311 A（東京大学長）1988.09.28, 特許請求の範囲, 第4頁左上欄第17行ー右上欄第6行（ファミリーなし）	1-15